

TUOTEKUVAUS

Perinteinen venelakka, jossa UV-suoja. Joustava lakka hyvillä levitysominaisuuksilla, pitkään säilyvä kiilto. Erittäin kirkas lakka, joka sopii hyvin vaaleille puulajeille.

TUOTETIEDOT

Väri	YVA202
Kiilto	Korkeakiiltainen
Tiheys	0.93
Kuiva-ainepitoisuus	52%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	352 g/l
Purkin koko	375 ml, 750 ml, 2.5 l

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

	Kuivuminen							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Pölykuiva	16 tuntia		10 tuntia		5 tuntia		3 tuntia	
	Päällemaalaus Alustan lämpötilä							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Päällemaalataan	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Original	36 tuntia	5 päivää	24 tuntia	4 päivää	16 tuntia	2 päivää	12 tuntia	1 päivää

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely

AIEMMIN LAKATTU PINTA

Hyvässä kunnossa Puhdista pinta Super Cleanerillä. Hio sileäksi 280-320 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly ohenteella.

Huonossa kunnossa Poista kaikki vanha maali.

PALJAS PUU Huolehdi pinnan rasvanpoistosta. Hio ensin 80-180 karkealla hiomapaperilla ja sen jälkeen 280 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly harjaamalla tai pyyhkimällä. Jos pyyhkimiseen käytetään liuotinta, anna pinnan kuivua täysin ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä.

Paljaan puupinnan pohjustus: Ohenna ensimmäistä kerrosta 10-15 % Ohenteella nro 1.

Menetelmä

Levitä vähintään 3 ohentamatonta kerrosta, telaa käytettäessä useampia. Paras lopputulos saadaan hiomalla kerrosten välillä 320-400 karkealla märkä- tai kuivahiomapaperilla. Vältä käyttöä suoraan purkista. Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan.

Vihjeitä

Sekoitus Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Ohenne Sivellin - YTA800 Ohennin No.1 Ruisku - Thinner 910 kai Thinner 920

Puhdistusaine Ohenne nro 1

Tela Telalla levitettäessä jälki tasoitetaan sivelimellä tai maalaustyynyllä maalikalvoon jääneiden ilmapuolien poistamiseksi.

Korkeapaineruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 176-210 bar. Suutin: 1365-1580.

Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 2-3 bar. Suutin: 1,1-1,4 mm. Ohenna 20-25% ohentimella 910 kai 920.

Airmixillä (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen) Paine: 2 bar. Suutin: 06-113.

Paras lopputulos saadaan hiomalla kerrosten välillä 320-400 karkealla hiomapaperilla. Vältä käyttöä suoraan purkista. Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan.

Tärkeitä tietoja

Käytetään vain vesilinjan yläpuolella. Älä käytä alle 5 °C lämpötiloissa. Vältä maalaamista suorassa auringonvalossa. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 15 °C ja enintään 35 °C. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.

Yhteensopivuus/Alustat

Sopii kaikille puulajeille, mikäli pinta esikäsitellään oikein.

Kerrosten määrä

Vähintään 3

Peittokyky

(Teoreettinen) - 13.0 m²/l
(Käytännössä) - 11.7 m²/l

Suosittelut kuivakalvopaksuus per kerros

40 µm kuiva sivelimellä

Original

Lakat

Kiiltävä venelakka



Suosittelun märkäkalvopaksuus per kerros 77 µm märkä siveltimellä

Levitysmenetelmät Sivellin, Tela, Tavallinen ruisku, Korkeapaineruisku, Airmix (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen).

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys

YLEISET TIEDOT:

Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

KULJETUS:

Original on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Turvallisuus

YLEISTÄ:

Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme.

HÄVITTÄMINEN:

Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä.

Ylijäänyt Original ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.