

Hempel's Silic One Tiecoat

Tuotteen ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hempel's Silic One Tiecoat -tartuntamaali on silikonipohjainen ja ilmankosteudessa kovettuva tartuntamaali Hempel's Silic One. - tuotteelle. Varmistaa Hempel's Light Primer tai Hempel's Silic Seal - pohjamaalin ja Hempel's Silic One. -tuotteen välisen tarttumisen.

Suosittelava käyttö

Tuotetta käytetään kasvillisuuden tarttumisen ehkäisyyn lasikuidusta, teräksestä ja alumiinista valmistetuissa veneissä.

Käytetään vesilinjan alapuolella.

Ominaisuudet

- Ei saatavilla.

Tuoteturvallisuus

Leimahduspiste 33°C [91°F]

VOC-pitoisuus

Lainsäädäntö	Arvo
EU	232 g/L [1,94 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

Käsittely

Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatiedotteesta.

Tuotetiedot

Tuotekoodi

27450

Vakiosävy / koodi

Kerma 23410

Kiilto

Puolikiiltävä

Kuiva-ainepitoisuus

67%

Ominaispaino

1,2 kg/L [10 lb/US gal]

Kuiva kalvonpaksuus, viite

70 mikronia [2,8 mils]

Pinnan esikäsittely

Puhtaus

- Poista öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet sopivalla pesuaineella.

Uudisrakennus:

- Maalaamaton pinta: Valmistele paljaat pinnat Hempelin pohjamaalausohjeiden mukaisesti.

Huolto ja korjaus

- Vanha antifouling-maali: Pinnat hyvässä kunnossa: Maalaa 1 kerros Hempel's Conversion Primer
- Huonontuneet pinnat: Poista vanha antifouling-maali vanhaan kaksikomponentti primeriin asti. Hio, puhdista ja kuivaa pinta. Maalaa 1 kerros Hempel's Light Primer.
- Aiemmin käsitelty pinta: Jos pinta on pohjamaalattu kaksikomponentti epoksilla, hio pinta ja maalaa 1 kerros Hempel's Light Primer.

Hempel's Silic One Tiecoat

Levittäminen

Ohenne

Ei ohennusta

Puhdistusaine

Hempel's Thinner 808 08081

Käyttöaika

Tuotteen lämpötila	20°C [68°F]
Käyttöaika	60 min.

Levitysmenetelmä

Työkalu	Ohennus maks.til.	Käyttöparametristä
Sivellin/Tela	Ei ohennusta	Ei oleellinen.

Ohentaminen ei ole sallittu. Jos vanha primeri ei ole epoksia tai se on yksikomponentti primeri, silloin primeri on poistettava ja pinta pohjamaalattava neljällä kerroksella Hempel's Light Primer..

Kalvonpaksuus

	Suosittelaa
Kalvonpaksuus, kuiva	70 mikronia [2,8 mils]
Kalvonpaksuus, märkä	100 mikronia [3,9 mils]
Teoreettinen riittoisuus	10 m ² /L [410 sq ft/US gal]

Maalausolosuhteet

- Pintalämpötilan pitää olla yli 10°C [50°F] levittämisen ja kovettumisen aikana.

Suhteellinen ilmankosteus

- Suhteellisen kosteuden pitää olla alueella 30-85% levittämisen aikana.
- Suhteellisen kosteuden pitää olla alueella 30-85% kovettumisen aikana.

Huomautuksia

- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Levitä 1 kerros Hempel's Silic One Tiecoat.
- Hempel's Light Primer/Hempel's Silic Seal -pohjamaalin päälle saa lisätä tartuntamaalia enintään 4 tunnin tai aikaisintaan 2 tunnin kuluttua, jos lämpötila on 20°C ; 8 tunnin tai aikaisintaan 4 tunnin kuluttua, jos lämpötila on 10°C.
- Kaada maalia maalikaukaloon ja sulje purkin kansi. Kasta tela/sivellin kunnolla maaliin ja levitä maalia kevyin vedoin, jotta sitä tarttuu kunnolla kaikkialle. Maalipinnat voidaan tasoittaa ennen maalin kuivumista.

Kuivuminen ja ylimaalaus

Tuoteyhteensopivuus

- Aiempi maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Light Primer / Hempel's Silic Seal / Hempel's Conversion Primer
- Seuraava maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Silic One / Hempel's Silic Pro

Kuivumisaika

Pintalämpötila		10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]
Kovakuiva	tuntia	3	1½	1
Täysin kuivunut	päivää	4	2	1

Määritelty kuivan kalvon paksuus:lle 70 mikronia [2.8 mils] vakio-olosuhteissa, katso lisätietoja Hempelin tuoteselosteista.

Ylimaalaus

Hempel'n tekniset tiedot korvaavat kaikki ohjeet ja ajat, jotka mainittu tässä ylimaalaustulokossa.

Laadun nimi		10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]
Upotus				
Hempel's Silic One Tiecoat	Min.	-	-	-
	Maks.	-	-	-
Hempel's Silic One	Min.	16 t.	8 t.	4 t.
	Maks.	48 t.	48 t.	24 t.
Hempel's Silic Pro	Min.	16 t.	8 t.	4 t.
	Maks.	48 t.	48 t.	24 t.

Hempel's Silic One Tiecoat

Kuivumisolosuhteet

- Jotta ilmoitettu kuivumisaika saavutetaan, on tärkeää ylläpitää riittävää ilmanvaihtoa maalaamisen, kuivumisen ja kovettumisen aikana.
- Juuri levitetyn kerroksen kondensaatiota pitäisi välttää.

Ylimaalausta koskevia huomautuksia

- Jos Hempel's Light Primer / Hempel's Silic Seal -pohjamaalin päälle ei levitetä Hempel's Silic One Tiecoat -tartuntamaalia ylimalaukselle määritetyn enimmäisajan kuluessa, pohjamaalia on levitettävä uusi kerros.

Muut huomautukset

- Pinnan pitää olla puhdas ennen ylimalausta.

Varastointi

Säilymisaika

Ympäristön lämpötila	25°C [77°F]
Tuote	18 kuukautta

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettynä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliltä.

Varastointiolosuhteet

- Tuote on säilytettävä paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, lämpötilassa 5°C [41°F] suoralta auringonvalolta, sateelta ja lumelta suojattuna.

Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste ("TS") viittaa tähän tuotteeseen ("Tuote"), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta "Tuotteet", www.hempel.fi (the "Lisädokumentit"):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Eriyisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta www.hempel.fi , ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste ("TTS"), joka on myös ladattavissa osoitteesta www.hempel.fi.

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumenteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimittanut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.